

Akira Categoria A

composizione <i>composition</i>	100% PES
---	----------

Prove / Test

Abrasione- Abrasion	100.000 CICLI MARTINDALE , ISO 12947-1.
solidità alla luce <i>fastness to light</i>	5 ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento <i>fastness to rubbing</i>	SECCO/DRY 4 UMIDO / WET 5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura <i>resistance to seam slippage</i>	ORDITO /WARP 2,2MM, TRAMA/ WEFT 2 MM, ISO 13936-2.
pilling <i>pilling</i>	4, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco <i>fire resistance</i>	BS 5852 sigaretta /cigarette

Lavaggio e asciugatura / Washing & Drying

