





composizione <i>composition</i>	35% CO / 27% PL / 18% AC / 15% PA / 5% ALTRO/OTHER
---	--

Prove / Test

Abrasione- Abrasion	200.000 CICLI MARTINDALE , ISO 5470-2.
solidità alla luce <i>fastness to light</i>	UNI EN ISO 105-B02 4-5
solidità allo sfregamento <i>fastness to rubbing</i>	SECCO/DRY 4 UMIDO / WET 5 ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura <i>resistance to seam slippage</i>	ORDITO /WARP 4 MM, TRAMA/ WEFT 6 MM, ISO 13936-2.
pilling <i>pilling</i>	5 ISO 12945-2.
resistenza al fuoco <i>fire resistance</i>	BS 5852 1-2 1979 EN 1021 1-2

Lavaggio e asciugatura / Washing & Drying

				
---	---	---	--	--